

AUTOGLASFOLIE

NR-NERO 15

DARK



Solartechnische Daten

Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	14 %
Absorption Sichtbares Licht	81 %
Reflexion Sichtbares Licht	5 %
UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	> 99 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	40 %

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- ▶ Hervorragende Transparenz
- ▶ Blickdicht von außen, bei gleichzeitig guter Sicht von innen
- ▶ Über 99% UV-Schutz
- ▶ Keine Beeinflussung von Scheibenantennen sowie GPS-Signal